RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE COBALTO

177

EN 14700 :
E Co1

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza DOPO SALDATURA	HB (20ºC)	230		
			2.5	350
Durezza	HV (500ºC)	150	3.2	350
			4	450
Durezza	HV (600ºC)	140	5	450
Durezza	HV (700ºC)	180		

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego
Riporti base cobalto resistenti alla fessurazione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/03/2020