

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- GHISA



Resistenza  
Durezza

N/mm<sup>2</sup> >300  
HB (20°C) 180

Ø  
(mm)

L  
(mm)

**AWS-ASME II C. SFA 5.15 :**  
ENi-CI

0.3  
2.5 350  
3.2 350  
4 350

**EN-ISO 1071 :**  
E C Ni-CI 1

*Rivestimento GRAFITICO*

**Campo di impiego**

Saldatura a freddo e riporti su ghise in genere con deposito lavorabile e cordone elastico.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020