

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza

HRC  
(20°C)

57

Ø  
(mm)

L  
(mm)

3.2

350

4

450

5

450

**EN 14700 :**

~E Fe15

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**

Massima resistenza all'azione combinata abrasione-urti.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 19/03/2020