RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO

181

			Ø (mm)	L (mm)
Durezza	HRC (20ºC)	56 - 60	3.2	350
Durezza	HB (500ºC)	300	4	450

EN 14700 :
E Fe6

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego
Ricarica di parti soggette ad abrasione in ambienti secchi o umidi,anche a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020