SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE

184

			Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm²	730		
Limite Elastico	N/mm²	490	2.5	300
Allungamento (5d)	%	33	3.2	350
Resilienza KV	J (-196ºC)	80	4	350

AWS-ASME II C. SFA 5.11 :
ENiCrMo-7

EN-ISO 14172 :
E Ni6455

Rivestimento BASICO

Campo di impiego
Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 4 e simili.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017