

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



				Ø (mm)
<b>AWS-ASME II C. SFA 5.28 :</b> ER120S-G	Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	940 - 1180	0.8
	Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>890	1
	Allungamento (5d)	%	>15	1.2
	Resilienza KV	J (-40°C)	>47	1.6

**EN-ISO 16834-A :**  
G 89 4 M21 Mn4Ni2,5CrMo

Gas: Miscela Argon-CO<sub>2</sub>, 100% CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza fino a 1180 N/mm<sup>2</sup>.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/03/2022