SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- GHISA

20

Resistenza	N/mm²	>300
Durezza	HB (20ºC)	180

Ø (mm)	L (mm)
0.3	
2.5	350
3.2	350
4	350

AWS-ASME II C. SFA 5.15 :
ENi-CI

EN-ISO 1071 :
E C Ni-CI 1

Rivestimento GRAFITICO

Campo di impiego
Saldatura a freddo e riporti su ghise in genere con deposito lavorabile e cordone elastico.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020