SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO AL CARBONIO

2023

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	530 - 680	
Limite Elastico	N/mm²	>460	0.8
Allungamento (5d)	%	>22	1
Resilienza KV	J (-50ºC)	>47	1.2
			1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.18 :
ER 70S-6

EN-ISO 14341-A :
G 46 5 C1/M21 3Si1

Gas:

Campo di impiego
Filo pieno ramato per la saldatura MAG dell'acciaio al carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 27/01/2023