

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Resistenza	N/mm ²	>510	Ø (mm)
Limite Elastico	N/mm ²	>320	0.8
Allungamento (5d)	%	>30	1
			1.2
			1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :

ER316LSi

EN-ISO 14343-A :

G 19 12 3 LSi

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela
Argon-2%CO₂

Campo di impiego

Saldatura di acciai inossidabili austenitici laminati tipo AISI 316-316L.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2021