SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

202T

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	940 - 1180	0.8
Limite Elastico	N/mm²	>890	1
Allungamento (5d)	%	>15	1.2
Resilienza KV	J (-40ºC)	>47	1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER120S-G

EN-ISO 16834-A :
G 89 4 M21 Mn4Ni2,5CrMo

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza fino a 1180 N/mm2.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/03/2022