SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

**203**

**AWS-ASME II C. SFA 5.28 :**
ER 80S-B2

**EN-ISO 21952-B :**
1CM

*Dopo PWHT 620ºC+-15*

| | | | **Ø (mm)** |
|---|---|---|---|
| Resistenza | N/mm² | >550 | 0.8 |
| Limite Elastico | N/mm² | >470 | 1 |
| Allungamento (5d) | % | >20 | 1.2 |
| Resilienza KV | J (20ºC) | >47 | |

*Gas:* Miscela Argon-CO2, 100% CO2

**Campo di impiego**
Bassolegato 1%Cr-0.5%Mo per impieghi fino a 500-550ºC.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/06/2021