SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

204

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER 80S-Ni2

EN-ISO 14341-A :
G 46 2 M G 2Ni2

Dopo PWHT 620ºC +-15

Resistenza	N/mm²	530 - 680
Limite Elastico	N/mm²	>460
Allungamento (5d)	%	>20
Resilienza KV	J (20ºC)	280
Resilienza KV	J (-60ºC)	>27

Gas: Miscela Argon-CO2, Argon Puro

Ø (mm)
1
1.2

Campo di impiego
Filo legato al 2.5% Ni per saldature di elevata qualità per servizio ed impieghi fino a -80ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022