

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



210SCUP

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 2594

EN-ISO 14343-A :
S 25 9 4 N L

Flusso: KOY 605T/1

Campo di impiego

Unione di acciai austeno ferritici tipo SUPER DUPLEX con PREN superiore a 40.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/10/2021

Ø
(mm)

Resistenza	N/mm ²	>760
Limite Elastico	N/mm ²	>550
Allungamento (5d)	%	>18

2.4
3.2