SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO AL CARBONIO

206/5

EN-ISO 14341-A :
G 42 2 M G2Ti

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	500 - 640	
Limite Elastico	N/mm²	>420	0.8
Allungamento (5d)	%	>22	1
Resilienza KV	J (20ºC)	>90	1.2
Resilienza KV	J (-20ºC)	>70	

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Saldature di carpenteria in acciaio al carbonio e di lamiere zincate

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/04/2022