

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO HB 420
INCRUDIMENTO

Durezza DOPO HB 190
SALDATURA

DIN 8556 :
SG - X15CrNiMn 18 8

Ø
(mm)

0.8

1

1.2

1.6

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela
Argon-2%CO2

Campo di impiego

Riporti su acciai al 14% Mn con elevatissime tenacità e resistenza alla compressione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/02/2022