

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



**211UP**

Durezza DOPO                      HB                      420  
INCRUDIMENTO

Durezza DOPO                      HB                      190  
SALDATURA

*Flusso: KOY 611*

Ø  
(mm)

2.4

3.2

**Campo di impiego**

Riporti resistenti a colpi e pressioni su acciai austenitici al manganese.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/07/2016