

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALTA RESISTENZA



**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**  
~ER 307Si

				<b>Ø (mm)</b>
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>500		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>350		0.8
Allungamento (5d)	%	>25		1
Durezza	HB	200		1.2
				1.6

**EN-ISO 14343-A :**  
G 18 8 Mn

Gas: Miscela Argon-2%O<sub>2</sub>, Miscela  
Argon-2%CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Unione di acciai al carbonio, legati al 14% di Mn, acciai da utensili o di  
composizione sconosciuta.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 25/06/2021