SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

210LD

EN-ISO 14343-A :
G Z 23 7 N L

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>710	
Limite Elastico	N/mm²	>520	0.8
Allungamento (5d)	%	>30	1
Resilienza KV	J (-40ºC)	>110	1.2
Resilienza KV	J (20ºC)	>150	

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Filo in lega austeno-ferritica per la saldatura del "lean duplex".

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/08/2021