SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

210SCUP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>760	
Limite Elastico	N/mm²	>550	2.4
Allungamento (5d)	%	>18	3.2

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 2594

EN-ISO 14343-A :
S 25 9 4 N L

Flusso: KOY 605T/1

Campo di impiego
Unione di acciai austeno ferritici tipo SUPER DUPLEX con PREN superiore a 40.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/10/2021