RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO

211A

DIN 8556 :
SG - X15CrNiMn 18 8

			Ø (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	420	0.8
Durezza DOPO SALDATURA	HB	190	1
			1.2
			1.6

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Riporti su acciai al 14% Mn con elevatissime tenacità e resistenza alla compressione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/02/2022