

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**215UP**

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>520
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>320
Allungamento (5d)	%	>30

Ø  
(mm)

2.4

3.2

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**

ER 309L

**EN-ISO 14343-A :**

S 23 12 L

*Flusso:* KOY 605, KOY 605F

**Campo di impiego**

Saldatura eterogenea tra acciai al carbonio o bassolegati e acciai inox tipo AISI 304-304L.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016