

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Resistenza	N/mm ²	>510
Limite Elastico	N/mm ²	>320
Allungamento (5d)	%	>30

Ø
(mm)
2.4
3.2

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 316LSi

EN-ISO 14343-A :
S 19 12 3 L Si

Flusso: KOY 605, KOY 605F

Campo di impiego

Saldatura di acciai inossidabili austenitici laminati tipo AISI 316-316L.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016