

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



WERKSTOFF n. :

1.4016

Dopo PWHT 800°C/2h

Resistenza	N/mm ²	540	0.8
Limite Elastico	N/mm ²	340	1
Allungamento (5d)	%	20	1.2
Durezza DOPO PWHT	HB	150	1.6
Durezza DOPO	HB	240	

SALDATURA

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela Argon-2%CO₂

Ø
(mm)

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura a caldo e all'ossidazione fino a 950°C.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020