SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

214H

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>550	
Limite Elastico	N/mm²	>350	1
Allungamento (5d)	%	>30	1.2
			1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER347

EN-ISO 14343-A :
G 19 9 Nb

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Saldatura o ricarica di acciai austenitici al cromo-nichel stabilizzati e a basso tenore di carbonio

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/08/2021