

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**216UP**

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>510
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>320
Allungamento (5d)	%	>30

Ø  
(mm)

2.4

3.2

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**

ER 316LSi

**EN-ISO 14343-A :**

S 19 12 3 L Si

*Flusso:* KOY 605, KOY 605F

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai inossidabili austenitici laminati tipo AISI 316-316L.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016