SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

**215MO**

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza | N/mm² | >550 |
| Limite Elastico | N/mm² | >350 |
| Allungamento (5d) | % | >30 |

**Ø (mm)**

0.8
1
1.2
1.6

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**
~ER 309 LMo

**EN-ISO 14343-A :**
G 23 12 2 L

*Gas:* Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

**Campo di impiego**
Saldatura eterogenea tra acciaio al carbonio e acciaio inossidabile tipo AISI 316L.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/08/2021