SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

**215MOUP**

| | | | **Ø (mm)** |
|---|---|---|---|
| Resistenza | N/mm² | >550 | |
| Limite Elastico | N/mm² | >350 | 2.4 |
| Allungamento (5d) | % | >30 | 3.2 |

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**
~ER 309 LMo

**EN-ISO 14343-A :**
S 23 12 2 L

*Flusso:* KOY 605, KOY 605F

**Campo di impiego**
Saldatura eterogenea tra acciaio al carbonio e acciaio inossidabile tipo AISI 316L.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016