

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	>550		
Limite Elastico	N/mm ²	>350		0.8
Allungamento (5d)	%	>30		1
				1.2
				1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :

ER 310

EN-ISO 14343-A :

G 25 20

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela
Argon-2%CO₂

Campo di impiego

Unioni su acciaio inox serie AISI 310 con elevata resistenza al calore ed alla ossidazione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/08/2021