

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC

50

Ø
(mm)

1.2

1.6

EN 14700 :

S Fe2

WERKSTOFF n. :

1.8425

Gas: Miscela Argon-CO2, Miscela
Argon-2%O2

Campo di impiego

Bassolegato al cromo per ricariche resistenti all'abrasione e a forti colpi.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/04/2022