SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

217UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>520	
Limite Elastico	N/mm²	>300	2.4
Allungamento (5d)	%	>30	3.2
			4

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 317 L

EN-ISO 14343-A :
S (18 15 3 L)

Flusso: KOY 605, KOY 605F

Campo di impiego
Saldatura di acciai inox austenitici al Cr-Ni-Mo della serie AISI 317-317L.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 20/02/2026