

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



| | | |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza | N/mm ² | 650 |
| Limite Elastico | N/mm ² | 450 |
| Allungamento (5d) | % | 15 |
| Durezza DOPO | HB (20°C) | 350 |
| SALDATURA | | |
| Durezza DOPO PWHT | HB | 180 |

Ø
(mm)

2.4
3.2

Flusso: KOY 605, KOY 611

Campo di impiego

Riporti su acciaio al carbonio e bassolegati, resistenti alla corrosione da acqua, gas e vapore.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/06/2008