RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO

218

WERKSTOFF n. :
1.4016

			Ø (mm)
Dopo PWHT 800ºC/2h			
Resistenza	N/mm²	540	0.8
Limite Elastico	N/mm²	340	1
Allungamento (5d)	%	20	1.2
Durezza DOPO PWHT	HB	150	1.6
Durezza DOPO SALDATURA	HB	240	

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Riporti resistenti all'usura a caldo e all'ossidazione fino a 950ºC.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020