

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE NICHEL



Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	460	Ø (mm)
Durezza DOPO SALDATURA	HB	200	1.2 1.6

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Ricariche su attrezzature esercite sia in condizioni criogeniche che a caldo fino a 1100°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/10/2021