SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

219N

Resistenza	N/mm²	>550
Limite Elastico	N/mm²	>350
Allungamento (5d)	%	>30

Ø (mm)

0.8
1
1.2
1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 310

EN-ISO 14343-A :
G 25 20

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Unioni su acciaio inox serie AISI 310 con elevata resistenza al calore ed alla ossidazione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/08/2021