SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

219UP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>550	
Limite Elastico	N/mm²	>350	2.4
Allungamento (5d)	%	>30	3.2

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 310

EN-ISO 14343-A :
S 25 20

Flusso: KOY 605, KOY 605F

Campo di impiego
Unioni di acciai austenitici refrattari tipo AISI 310-310S.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016