RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO

220

			Ø (mm)
Durezza	HB	325 - 375	1.2 1.6

EN 14700 :
SZ Fe 2

WERKSTOFF n. :
1.8405

Gas: Miscela Argon-CO2, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego
Filo bassolegato al solo cromo per ricariche resistenti a forti colpi e all'abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 20/04/2022