

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



WERKSTOFF n. :  
1.4031

*Dopo PWHT 760°C/2h*

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	590
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	440
Allungamento (5d)	%	15
Durezza DOPO PWHT	HB	160 - 175
Durezza DOPO	HB	550

*Flusso: KOY 605, KOY 611*

Ø  
(mm)

2.4  
3.2

**Campo di impiego**

Massima resistenza all'attrito volvente sotto forti carichi.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/02/2022