

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



WERKSTOFF n. :  
1.4115

*Dopo PWHT 760°C/2h*

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	700
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	500
Allungamento (5d)	%	15
Durezza DOPO PWHT	HB	200
Durezza DOPO	HB	440

Ø  
(mm)

2.4  
3.2

*Flusso: KOY 605, KOY 611*

### **Campo di impiego**

Riporti tenaci e resistenti all'usura metallo su metallo, anche ad elevate temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/04/2020