

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	650
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	450
Allungamento (5d)	%	15
Durezza DOPO	HB (20°C)	350
SALDATURA		
Durezza DOPO PWHT	HB	180

Ø  
(mm)

2.4  
3.2

*Flusso:* KOY 605, KOY 611

**Campo di impiego**

Riporti su acciaio al carbonio e bassolegati, resistenti alla corrosione da acqua, gas e vapore.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/06/2008