RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO

222

			Ø (mm)
Durezza	HRC	50	1.2 1.6

EN 14700 :
S Fe2

WERKSTOFF n. :
1.8425

Gas: Miscela Argon-CO2, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego
Bassolegato al cromo per ricariche resistenti all'abrasione e a forti colpi.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/04/2022