

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



WERKSTOFF n. :

1.4115

Dopo PWHT 760°C/2h

Resistenza N/mm² 700

Limite Elastico N/mm² 500

Allungamento (5d) % 15

Durezza DOPO PWHT HB 200

Durezza DOPO HB 440

SALDATURA

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela
Argon-2%CO₂

Ø
(mm)

1.2

1.6

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura metallo su metallo a temperature di lavoro di 500-600°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2022