

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



WERKSTOFF n. :
1.4115

Dopo PWHT 760°C/2h

Resistenza	N/mm ²	700	2.4
Limite Elastico	N/mm ²	500	3.2
Allungamento (5d)	%	15	
Durezza DOPO PWHT	HB	200	
Durezza DOPO	HB	440	
SALDATURA			

Flusso: KOY 605, KOY 611

Campo di impiego

Riparti tenaci e resistenti all'usura metallo su metallo, anche ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/04/2020