

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC

45 - 50

Ø  
(mm)

0.8

1

1.2

1.6

2.4

**WERKSTOFF n. :**

~1.2367

Gas: Miscela Argon-CO2, Miscela  
Argon-2%O2

**Campo di impiego**

Riporti su matrici di stampi e punzoni a freddo e a caldo fino a 550°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/10/2021