

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>650		
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>450		2.4
Allungamento (5d)	%	>15		3.2
Durezza DOPO	HB	450		
INCRUDIMENTO				
Durezza DOPO	HB	220		
SALDATURA				

*Flusso:* KOY 605, KOY 611

**Campo di impiego**

Ricariche in arco sommerso su attrezzature sottoposte ad usura ad elevate temperature di lavoro.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/07/2016