RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO

227TUP

WERKSTOFF n. :
1.4122

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	750	
Limite Elastico	N/mm²	550	2.4
Allungamento (5d)	%	10 - 13	3.2
Durezza DOPO SALDATURA	HRC	45	

Flusso: KOY 605, KOY 611

Campo di impiego
Riporto inossidabile resistente all'usura metallo-metallo e alla corrosione fino a 450ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/04/2020