RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO

228

WERKSTOFF n. :
1.4115

			Ø (mm)
Dopo PWHT 760ºC/2h			
Resistenza	N/mm²	700	1.2
Limite Elastico	N/mm²	500	1.6
Allungamento (5d)	%	15	
Durezza DOPO PWHT	HB	200	
Durezza DOPO SALDATURA	HB	440	

Gas: Miscela Argon-2%O2, Miscela Argon-2%CO2

Campo di impiego
Riporti resistenti all'usura metallo su metallo a temperature di lavoro di 500-600ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2022