

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE NICHEL



				Ø (mm)
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	360		1
Durezza DOPO SALDATURA	HB	215		1.2 1.6
Gas: Argon Puro				

Campo di impiego

Riporti su attrezzature soggette ad usura da schiacciamento ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/11/2021