RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO

234

			Ø (mm)
Durezza	HRC	38 - 42	1.2 1.6

WERKSTOFF n. :
1.2367

Gas: Miscela Argon-CO2, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego
Ricariche su spigoli e rigenerazione di parti usurate di utensili per taglio a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/09/2021