

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE NICHEL



Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB	360	Ø (mm)
Durezza DOPO SALDATURA	HB	215	1 1.2 1.6
Gas: Argon Puro			

**Campo di impiego**

Riporti su attrezzature soggette ad usura da schiacciamento ad elevate temperature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/11/2021