SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

# 237UP

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**
ER 430

**EN-ISO 14343-A :**
G 17

*Dopo PWHT 760-790ºC/2h*

| | | | Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| Resistenza | N/mm² | >450 | 2.4 |
| Limite Elastico | N/mm² | >300 | 3.2 |
| Allungamento (5d) | % | >20 | 4 |
| Durezza DOPO PWHT | HB | 150 | |
| Durezza DOPO SALDATURA | HB | 240 | |

*Flusso:* KOY 605, KOY 605F

**Campo di impiego**
Unioni su acciai ferritico-martensitici al 17%Cr e serie AISI 400 resistenti a corrosione ed usura.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016